

Traskalk TK

Technische informatie	
Mortelklasse:	zie tabel
Drukvastheid:	zie tabel
Massadichtheid:	ca. 0,9 kg/dm ³
Opslag:	Droog en vakkundig.
Leveringsvorm:	zak à 25 kg
Kleur:	grijs-beige

Product:

Hydraulische kalk HL 5 volgens EN 459-1 onder gemeenschappelijke vermaling van rijntas. Minimum trasgehalte ca. 55%. Verwerkbaar zoals aangeleverd. De geprepareerde mortel moet binnen het uur worden verwerkt.

Toepassing:

Voor productie van zachte, goed verwerkbare, resistente, stabiele, slagregenbestendige en waterdampspreadende morteltypes voor binnen en buiten: b.v. mortel voor muren, voegen, gevel- en plaveiselwerk, als pleisterwerk voor binnen en buiten. Ter beperking van het risico van kalkuitslag. Ter stabilisering en versteviging van zware grond, voor funderingslagen en ondergrondse oppervlakken en ter versteviging van opvulgrond, aanaarding en damstortingen.

Verwerking:

Aanbevolen mortelmengverhoudingen in volumedelen:

Gebruik	Traskalk	Trascement	Natuurzand		
			0-4 mm	0-8 mm	
Muurmortel:	MG I	1	-	4,5	-
	MG II / M 2,5	1	-	3	-
	MG IIa / M 5	2	1	8	-
	MG IIa / M 5*	1*	-	2,5*	-
Buitenpleister:	Spritslaag	-	1	-	3
	Raaplaag P II / GP CS II	1	-	3	-
	Afwerklaag P II / GP CS II	1	-	3	-
	Sokkellaag P III / GP CS IV	-	1	-	3
Binnenpleister:	P II / GP CS II	1	-	3	-
Voegen:	MG III / M 10	1	1	3,5	-

*) Onderzoek naar geschiktheid verplicht

De verse mortel moeten worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden (sterk zonlicht, wind, slagregen, vorst enz.). Verwerking niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5 °C.

Bijzondere Richtlijnen:

Gebruik uitsluitend toeslagmaterialen / aggregaten volgens EN 13139, 13055 ofwel 12620. De toeslagmaterialen mogen geen schadelijke bestanddelen bevatten. Trashoudende morteltypes verhardten taakgewijs trager en verlagen daardoor de spanningen.

Hoeveelheid en Verbruik:

Een zak van 25 kg levert ca. 29 liter stortvolume op en moet volgens bijgaande voorbeeldtabel, afhankelijk van mortelgroep en beoogde toepassing, in volumedelen gemeten, gemengd en ingewerkt worden.

Leveringsvorm:

Zak à 25 kg.

Opslag:

Droog en vakkundig.

Controle:

De kwaliteit van traskalk wordt permanent gecontroleerd door <Bauforschung der TH> in Aken. Daarnaast voert ook het Tubag laboratorium een permanente kwaliteitscontrole uit.

Opmerking:

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: december 2009

Verdere informatie:

tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG

Postfach 1180, D-56638 Kruft

Tel. +49 2652/81-350, Fax +49 2652/81-333

info@tubag.de, www.tubag.nl