



Voegmortel 332 UR+

Extra uitslagremmende voegmortel voor metselwerk

TOEPASSING

Voor het voegen van

- gevelmetselwerk van metselstenen, bakstenen, natuursteen en steenstrips met een voegbreedte vanaf 8 mm.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra uitslagremmende voegmortel, geschikt voor het voegen van metselwerk. Deze mortel voldoet aan NEN-EN 998-2 en CUR-Aanbeveling 61.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- Licht verwerkbaar, speciaal samengesteld zandpakket.
- Langer verwerkbaar, uniek waterbuffersysteem.
- Intense kleurbeleving, egale kleur en korrelopbouw.
- Extra uitslagremmend.

GEBRUIKSAANWIJZING

A. VOORBEREIDING

- Uitkrabdiepte: krab direct na het metselen de metselspecie zodanig uit dat in de voegmortel een rechthoekige doorsnede ontstaat. De uitkrabdiepte moet zo groot zijn dat de later aan te brengen mortelvoeg een voegdiepte heeft van minimaal 10 mm.

A1. VOORBEHANDELEN ONDERGROND

- Verwijder stof- en mortelresten uit de voegen met een harde borstel en water.
- Te voegen metselwerk moet bevochtigd zijn. (Afhankelijk van het zuigvermogen van de stenen c.q. steenstrips matig dan wel sterk voorbevochtigen met water.)

B. AANMAKEN

- Waterhoeveelheid: voor 1 kg mortel 0.075 - 0.085 liter water.
- Mengen (machinaal): meng de voegspecie bij voorkeur in een tegenstroom- of dwangmenger of in een speciekuip met boerspindel. Meng gedurende 2 minuten totdat een homogene voegspecie ontstaat.
- Onvoldoende gemengde voegspecie geeft een mindere kwaliteit voeg en brengt het risico van kleurverschillen met zich mee. Maak de specie niet te nat aan! Te natte voegmortel kan leiden tot smetten op de steen en smeren aan het voegoppervlak waardoor er kleurverschillen kunnen ontstaan.

C. VERWERKEN

- Verwerkbaar gedurende ca. 2 uur, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur.
- Verwerk de aangemaakte specie boven 0 °C.

C1. UITVOERING

- Zorg, om vervuiling te voorkomen, voor schoon en roestvrij gereedschap.
- Breng de voegspecie gelijkmatig aan in de voeg. Zorg voor een goede verdichting van de voeg m.b.v. een voegspijker.

D. NABEHANDELEN

- Bescherm bij schraal, warm en winderig weer het voegwerk tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het voegwerk af te dekken met plastic folie of door het regelmatig vochtig te houden met een waternevel. Houd het plastic folie te allen tijde vrij van het metselwerk, dit in verband met het gevaar op vlekvorming.
- Zorg ervoor dat er geen water over het muurvlak loopt.
- Bescherm het jonge voegwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door afdekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen.
- Bescherm het jonge voegwerk tegen bevriezing.


E. REINIGEN

- Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.
- Witte uitslag en kleurverschillen in het voeg- en metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer- of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.





NIEUW!



- Licht verwerkbaar
- Langer verwerkbaar
- Intense kleurbeleving
- Extra uitslagremmend



Voegmortel 332

VERKOOPEENHEDEN

- Zakgoed 25 kg.

VERBRUIK

- | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|
| | voegdikte | verbruik/ m ² |
| • waalformaat (210X100X50) | 12 mm | ± 7.5 kg/m ² |
| • dikformaat (210X100X65) | 12 mm | ± 6.5 kg/m ² |
- Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. 25 kg geeft ± 13,5 liter specie en is voldoende voor ± 3,3 m² halfsteens metselwerk waalformaat met 12 mm voeg.

VERWERKINGSSYSTEMEN

- silo 18 m3: - doorstroommenger 15D3 (15 liter gemengde specie/min.) - morteltransport opvoerschroef 25T1 .

KLEUR

- Beamix Voegmortel 332 UR+ is leverbaar in meer dan 100 kleuren.

HOUDBAARHEID

- Beamix Voegmortel 332 UR+ is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

CLASSIFICATIE

- Mortelklasse: M15
- Voeghardheidsklasse: VH25 in combinatie met kalkzandstenen
- (handmatig) VH 35 in combinatie met betonstenen en bakstenen
- (mechanisch) VH 45 in combinatie met betonstenen en bakstenen
- Toepassingsklasse: MX1, MX2, MX3, MX4
- Brandklasse: A1

