



# Productinformatieblad



**Reparatiemortel met extra snelle afbinding, die breed inzetbaar is. Binnen en buiten toepasbaar. Geschikt voor wanden en vloeren.**

- Waterplug direct hard
- Hechting op PVC
- Verhardt binnen 1 minuut

## Toepassing

Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.

**weberrep cebar** is breed inzetbaar voor onder meer spoedreparaties en snelle montages.

**weberrep cebar** is voor het zéér snel bevestigen en stellen van sanitair en PVC, vastzetten van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, stoppen van lekkages (ook tegen waterdrang) en het dichtmaken van gaten en bevestigen van beugels en haken.

In sommige gevallen kan droog **weberrep cebar** op het lek worden gedrukt totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

## Leveringsvorm

Emmer à 6 of 12 kg.

## Verkrijgbaarheid

Bouwmaterieelhandel

## Product eigenschappen

**weberrep cebar** is voor niet-constructieve toepassingen te gebruiken.

Niet onder 5°C verwerken.

**weberrep cebar** trekt zeer snel aan en is niet langer dan 1 minuut te verwerken.

Druksterkte na 15 minuten : ca 6,0 N/mm<sup>2</sup> (afhankelijk van omgevingstemperatuur)

Druksterkte na 28 dagen : ca 35 N/mm<sup>2</sup>

## Kleuren

Grijs.

## Gereedschap

Mengemmer, troffel en spaan.

## Dosering

Voor alle reparaties en montages geldt een dosering van 1 gewichtsdeel water op 4 delen **weberrep cebar**.



# Productinformatieblad



## Gebruiksaanwijzing

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet schoon, vetvrij, vrij van losse onderdelen en draagkrachtig zijn.

### AANMAKEN

Voeg de juiste dosering water toe.

### VERWERKEN

Het mengsel trekt snel aan. Maak niet meer specie aan dan in 1 minuut te verwerken is. Het product is 3 minuten na waterdosering belastbaar. De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

### AFWERKEN

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

### Technische informatie

Samenstelling: cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven.

Soortelijk gewicht: ca. 2,0 kg/l.

Druksterkte na 15 minuten: ca 6,0 N/mm<sup>2</sup> (afhankelijk van omgevingstemperatuur).

Druksterkte na 28 dagen: ca 35 N/mm<sup>2</sup>.

### Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

### let op

**weberrep cebar** is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van **weberrep rox**.

Gereedschappen en handen direct reinigen met water en zeep.

Niet onder 5°C verwerken.

### Tips!

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding.

Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen.

Voor een minder snelle afbinding adviseren wij **weberrep cebarrox**.