



Productinformatieblad



Weber Beamix NoMix beton 125 is een fabrieksmatig vervaardigde mortel, gekenmerkt door de wijze waarop het product verwerkt kan worden, namelijk zonder mengen.

- Snel vastzetten van palen
- Mengen niet meer nodig
- Verhardt binnen 15 minuten

Toepassing

Voor het snel vastzetten van o.a: palen, speeltoestellen, droogmolens en pergola's.

Leveringsvorm

Plastic zak à 25 kg

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriëlehandel

Product eigenschappen

Supersnel zonder te mengen.
verhard binnen 15 minuten.

Kleuren

Grijs

Verbruik

25 kg geeft ca. 14 liter specie en is voldoende voor: zie verbruikstabel

Afmeting gat in cm (breedte x diepte)	20x30	20x45	30x30	30x45
Paal rond Ø 7,5 cm	19 kg	28 kg	45 kg	68 kg
Paal rond Ø 10 cm	17 kg	26 kg	43 kg	65 kg
Paal vierkant 10 cm	16 kg	24 kg	42 kg	63 kg

Verbruikindicaties dienen als rekenvoorbeeld. Het toe te passen gewicht hangt af van de grootte, gewicht en belasting van het object

Gebruiksaanwijzing





Productinformatieblad



Vorbereiding

Graaf een gat met de gewenste afmeting.

Aanmaken en mengen is niet nodig. **Weber Beamix NoMix Beton 125** mengt zichzelf met water.

Verwerken

Verwerk de specie boven 3°C. Vul het gegraven gat voor de helft met schoon leidingwater. Plaats de paal in de gewenste stand. Strooi de **Weber Beamix NoMix Beton 125** rondom de paal in het water totdat het gat gevuld is en de droge mortel volledig verzadigd is met water. Voorkom dat er vrijwater op de ingestrooide mortel staat. Schoren van de paal hoeft niet want **Weber Beamix NoMix Beton 125** verhardt binnen 15 minuten. Werk het oppervlak van de betonspecie eventueel glad af of bedek het met aarde of graszoden.

Nabehandelen

Zorg ervoor dat de **Weber Beamix NoMix Beton 125** enkele dagen vorstvrij blijft.

Technische informatie

Grondstoffen

Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)

Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)

Grootste korrelafmeting: 8 mm

Toevoegingen: geen

Hulpstoffen: speciale combinatie van hulpstoffen die aan de mortel de specifieke eigenschappen verlenen

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

let op

NIET te gebruiken in de toepassing als constructie beton.