

## Dakdekkersmortel met vezels K 09 F

**Met vezels versterkte mortel voor het plaatsen van nok-, hoekkeper- en gootpannen. Afdichtmortel voor dakpannen of dakstenen. Zeer duurzaam. Vorstbestendig. NM II.**

<b>Technische informatie</b>	
Mortelklasse volgens EN 998-2:	M 2,5
Mortelgroep volgens DIN V 18580:	NM II
Drukbestendigheid:	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Granulering:	0 – 1,2mm
Verwerkingstemperatuur:	> + 5°C en < + 30°C, neem de verwerkingsinstructies in acht
Aanmaakwater:	ca. 4 l per 25 kg
Opbrengst:	ca. 16 l per 25 kg
Verbruik:	ca. 15 – 20 kg per str. meter bij nokvorsten
Opslag:	droog en vakkundig
Geleverde vorm:	zak à 25 kg
Kleuren:	grijs, bruin, rood, zwart

### Eigenschappen:

- goed hechtvermogen
- hoge elasticiteit en soepele verwerking
- niet opbranden bij absorberende pannen
- na harding weer- en vorstbestendig
- dampopen

### Toepassing:

- voor het plaatsen van nok-, hoekkeper- en gootpannen
- als afdichtmortel voor dakpannen of dakstenen Kwaliteit en veiligheid:
- mortelklasse M2,5 volgens EN 998-2
- mortelgroep NM II volgens DIN V 18580
- bindmiddel vlgs. EN 197 en EN 459
- toeslagstoffen vlgs. EN 13139
- versterkt met alkalibestendige vezels
- kwaliteit gecontroleerd
- chromaatarm volgens TRGS 613

### Verwerking:

Maak K 09 F aan met ca. 4 liter water zodat het gereed is voor verwerking. Voeg evt. extra water toe totdat de mortel een troffelklare consistentie bereikt. De vezelmortel wordt zacht plastisch verwerkt. Verwerk de aangemaakte mortel binnen ca. 2 uur. De verse mortel en de zojuist glad gemaakte voeg moeten worden beschermd tegen te snel uitdrogen en ongunstige weersinvloeden zoals zeer hoge en lage temperaturen, vorst, tocht, direct zonlicht en slagregens (bv. door afdekking met folie). Voer geen mortel-werkzaamheden uit bij lucht- en materiaaltemperaturen onder +5 °C.

**Opbrengst:**

25 kg droge mortel levert, indien correct aangemaakt, ca. 16 liter natte mortel op.

**Verbruik:**

Ca. 15 - 20 kg droge mortel voor het plaatsen van 1 meter nokvorsten zonder holle ruimte (richtwaarde, want afhankelijk van de soort pannen en plaatsing).

**Opslag:**

Droog en vakkundig

**Geleverde vorm:**

25kg zakken

**Kleuren:**

Grijs, rood, bruin, zwart

**Opmerking:**

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: maart 2012

Verdere informatie:

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. +49 541/601-01, Fax + 49 541/601-853**  
**info@quick-mix.de, www.quick-mix.de**