

## Trascement Origineel 40 L CEM IV/B (P) 32,5 N TZ-o

### Technische informatie

Mortelklasse:	zie tabel
Drukvastheid:	zie tabel
Massadichtheid:	ca. 1,05 kg/dm <sup>3</sup>
Opslag:	Droog en vakkundig.
Leveringsvorm:	zak à 25 kg
Kleur:	grijsbeige

### Product:

Trascement CEM IV/B (P) 32,5 N uit portlandcement CEM I 32,5 R volgens EN 197 en tras volgens DIN 51043. Het hoge aandeel van ca. 40% voortreffelijke tubag tras maakt dit bindmiddel geschikt voor productie van resistente morteltypes voor bouwterreinen, voor toepassingen binnen en buiten.

### Toepassing:

Voor de productie van zachte, goed verwerkbare en resistente morteltypes voor bouwterreinen, binnen en buiten, b.v. gevelwerk en bedspecie, in het bijzonder voor plaatsing van gevoelige natuursteenvloeren en keramische vloerbedekkingen resp. platen / tegels, omdat het risico van kalkuitslag beperkt wordt.

### Verwerking:

Aanbevolen mortelmengverhoudingen in volumedelen:								
Beoogde toepassing	Toepassing	Trasce- ment	Traskalk	Natuurzand				
				0-2 mm	0-4 mm	0-8 mm		
Beton:	Volgens mengberekening							
Muurwerk:	Gevelmortel en muurmortel volgens DIN 1053 resp. EN 998-2 voor natuurstenen, tegels, kalkzandstenen en betonstenen.	MG III/M10	1	-	-	4	-	
		MG IIa/M5	1	2	-	8	-	
		MG II/M2,5	-	1	-	3	-	
Wand- bekledingen:	Aanmortelen en aanmuren van natuurstenen tegels en betontegels of -platen, steenstrips, keramische splijttegels en andere gevelsierstenen volgens DIN 18515, en op binnenmuren volgens DIN 18332, DIN 18333, DIN 18352.	Spritslaag	1	-	-	-	3	
		Raaplaag	1	-	-	-	3 - 4	
		Versnijdmortel	binnen	1	-	-	4 - 5	-
			buiten	1	-	-	3 - 4	-
		Voegmortel	1	-	2 - 3 <sup>*)</sup>	-	-	
*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.								
Vloerbedek- kingen, trappen, vensterbanken :	Plaatsing van natuursteen en betonsteen volgens DIN 18332 en DIN 18333, buiten en binnen, als vloerbedekkingen, vensterbanken, trapbekledingen en trapelementen. Plaatsing van keramische platen / tegels volgens DIN 18352	Bedspecie						
		binnen	1	-	-	4	-	
		op estrik / dekvloer en beton						
		buiten	1	-	-	3	-	
Voegmortel	1	-	2 - 3 <sup>*)</sup>	-	-			
*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.								

De verse mortel moeten worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden (sterk zonlicht, wind, slagregen, vorst enz.). Verwerking niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5 °C.

### **Bijzondere Richtlijnen:**

Gebruik uitsluitend toeslagmaterialen volgens EN 13139, 13055 ofwel 12620. De toeslagmaterialen mogen geen schadelijke en kleurende bestanddelen bevatten. Bij het plaatsen van natuursteenbekledingen mag er geen kalk aan de mortel worden toegevoegd. Bij vloeren moeten de voegen zo lang mogelijk open blijven, opdat de bedspecie via de voegen kan uitdrogen.

Als er bij vloerbedekkingen hoogteverschillen weggewerkt moeten worden, moet de voor egalisatie noodzakelijke mortel iets natter dan aardvochtig worden ingebracht: d.w.z. als u met uw vuist een handvol mortel samendrukt, moet de mortel nog een vochtglans tonen. De bedspecie daarentegen moet kneedbaar zijn.

### **Hoeveelheid en Verbruik:**

Een zak van 25 kg bevat ca. 25 liter stortvolume en moet volgens bijgaande voorbeeldtabel, afhankelijk van mortelgroep en toepassing, in volumedelen gemeten, gemengd worden.

### **Leveringsvorm:**

Zak à 25 kg

### **Opslag:**

Droog en vakkundig.

### **Controle:**

De kwaliteit van tracement Origineel 40 L wordt gecontroleerd door de instelling <Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ)>. Daarnaast voert ook het Tubag laboratorium een permanente kwaliteitscontrole uit.

### **Opmerking:**

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: december 2009

Verdere informatie:

**tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG**  
**Postfach 1180, D-56638 Kruft**  
**Tel. +49 2652/81-350, Fax +49 2652/81-333**  
**info@tubag.de, www.tubag.nl**