



Productinformatieblad



Bitumen latex op waterbasis voor duurzame waterdichte afdichting bij negatieve waterdruk van onder meer pleisterwerk, metselwerk, beton, gipsplaten, staal en hout.

- Regenvast na 90 minuten
- Vormt een elastische en waterdichte laag
- Voor droge en lichtvochtige ondergronden

Toepassing

Ook geschikt voor dakbedekking, dakdoorvoeren, goten en ondergronds beton- en metselwerk. Voor binnen en buiten, horizontale en verticale toepassing, scheuroverbruggend.

Leveringsvorm

Kunststof emmer à 5 kg.

Verkrijgbaarheid

Bouwmateriëlehandel.

Product eigenschappen

Inzetbaar op licht vochtige ondergronden
Vormt een elastische en waterdichte laag
Bestand tegen UV, zure regen, strooizout en temp tussen -20 °C en +130 °C.
Regenvast na 90 minuten

Kleuren

Bruin, na droging zwart.

Gereedschap

Kwast of airless spuit.

Verbruik

1,5 kg/m²/mm (afhankelijk van toepassing en ondergrond).

Dosering

weberdry multi is gebruiksklaar.



Productinformatieblad



Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Het te behandelen oppervlak dient vrij van vet en stof te zijn. Een enigszins vochtige ondergrond is geen probleem.

AANMAKEN

weberdry bitumen latex voor gebruik goed omroeren.

VERWERKEN

Verwerken met een kwast of airless spuit. Bij grotere (kim)naden en scheuren of sterke werking gebruik **webersys band** in combinatie met **weberdry multi**. Na ca. 12 uur een tweede laag opbrengen. Na 90 minuten is het product regenvast.

AFWERKEN

Een tweede laag kan direct na het aanbrengen ingestrooit worden met een steenslag of grit om beter bestand te maken tegen voetverkeer.

REINIGEN

Gereedschap direct grondig reinigen met water, droog product met terpentine.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de originele en gesloten verpakking.

let op

weberdry bitumen latex is niet brandbaar.

Niet onder 5°C of boven de 25°C verwerken.

Kleur bruin, na droging zwart.

Niet gebruiken op vloeren en/of wanden aan de binnenzijde (bij negatieve waterdruk).